



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	NZ 0/4 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2020.03.01-2021.02.28
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-280

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	8	100	100	100	100	100
	1,4D	5,6	98	98	100	100	100
	D	4	85	87	93	97	99
	D/1,4	-	-	-	-	-	-
	D/2	2	-	44	56	68	-
	d	-	-	-	-	-	-
	d/2	-	-	-	-	-	-
Finomszemtartalom	f	0,063	0	4	7,5	10	10
Finom szemek szögletessége	E _{CS}		0		-		38
Finom szemek minősége	MB		0		1,7		3
Szemek testsűrűsége	ρ _{rd}				2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		11		15
Csiszolódási érték	PSV				51		
Kopásállóság	M _{DE}		0		12		15
Tapadás bitumenes kötőanyaghoz	-				96%		
Bazalt napszúrása	SB _{LA}				6%		
Vízfelvétel	WA ₂₄				0,6%		
Fagyállóság	F				0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		0,8%		18
Halmazsűrűség	ρ _b				1,57		