



# BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

## Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	<b>KZ 2/4 bazalt, bag®, Uzsa</b>
Gyártó üzem:	<b>uzsai üzem</b>
Vonatkozó előírások:	<b>MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.15:2018</b>
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	<b>A</b>
Értékelési időszak:	<b>2020.03.01-2021.02.28.</b>
Teljesítménynyilatkozat száma:	<b>U-DOP-284</b>

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	8	100	100	<b>100</b>	100	100
	1,4D	5,6	98	98	<b>100</b>	100	100
	D	4	90	90	<b>93</b>	99	99
	D/1,4	-	-	-	-	-	-
	D/2	-	-	-	-	-	-
	d	2	0	0	<b>3</b>	15	15
Finomszemtartalom	d/2	1	0	0	<b>1</b>	5	5
	f	0,063	0	0	<b>0,4</b>	1	1
Finom szemek szögletessége	E <sub>CS</sub>		0		-		38
Finom szemek minősége	MB		0		<b>1,7</b>		3
Szemek testsűrűsége	ρ <sub>rd</sub>				<b>2,83</b>		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		<b>11</b>		15
Csiszológási érték	PSV				<b>51</b>		
Kopásállóság	M <sub>DE</sub>		0		<b>12</b>		15
Tapadás bitumenes kötőanyaghoz	-				<b>96%</b>		
Bazalt napszúrása	SB <sub>LA</sub>				<b>6%</b>		
Vízfelvétel	WA <sub>24</sub>				<b>0,6%</b>		
Fagyállóság	F				<b>0,4%</b>		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		<b>0,8%</b>		18
Halmazsűrűség	ρ <sub>b</sub>				<b>1,29</b>		