



# BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

## Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	NZ 11/22 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2020.03.01-2021.02.28
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-282

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	45	100	100	<b>100</b>	100	100
	1,4D	31,5	98	98	<b>10</b>	100	100
	D	22,4	85	85	<b>97</b>	99	99
	D/1,4	16	20	42	<b>54</b>	66	70
	D/2	-	-	-	-	-	-
	d	11,2	0	0	<b>10</b>	15	15
	d/2	5,6	0	0	<b>1</b>	2	2
Finomszemtartalom	f	0,063	0	0	<b>0,3</b>	2	2
Lemezességi szám	FI		0		<b>13</b>		35
Finom szemek minősége	MB		0		<b>1,7</b>		3
Szemek testsűrűsége	$\rho_{rd}$				<b>2,83</b>		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		<b>11</b>		15
Csiszológási érték	PSV				<b>51</b>		
Kopásállóság	$M_{DE}$		0		<b>12</b>		15
Tapadás bitumenes kötőanyaghoz	-				<b>96%</b>		
Bazalt napszűrése	$SB_{LA}$				<b>6%</b>		
Vízfelvétel	$WA_{24}$				<b>0,6%</b>		
Fagyállóság	F				<b>0,4%</b>		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		<b>0,8%</b>		18
Halmazsűrűség	$\rho_b$				<b>1,39</b>		