



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	NZ 22/32 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2020.03.01-2021.02.28
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-283

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	63	100	100	100	100	100
	1,4D	45	98	98	100	100	100
	D	31,5	85	85	97	99	99
	D/1,4	-	-	-	-	-	-
	D/2	-	-	-	-	-	-
	d	22,4	0	0	12	15	15
Finomszemtartalom	d/2	11,2	0	0	2	2	2
	f	0,063	0	0	0,3	2	2
Lemezességi szám	FI		0		10		35
Finom szemek minősége	MB		0		1,7		3
Szemek testsűrűsége	ρ_{rd}				2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		11		15
Csiszolódási érték	PSV				51		
Kopásállóság	M_{DE}		0		12		15
Tapadás bitumenes kötőanyaghoz	-				96%		
Bazalt napszűrése	SB_{LA}				6%		
Vízfelvétel	WA_{24}				0,6%		
Fagyállóság	F				0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		0,8%		18
Halmazsűrűség	ρ_b				1,41		