



# BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

## 8321 Uzsa, Lázhegy út 1

### Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:		NZ 4/22 bazalt, bag®, Uzsa					
Gyártó üzem:		uzsai üzem					
Vonatkozó előírások:		EN 12620:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15:2018					
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:		A					
Értékelési időszak:		2020.03.01-2021.02.28.					
Teljesítménynyilatkozat száma:		U-DOP-275					
Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	45	100	100	<b>100</b>	100	100
	1,4D	31,5	98	98	<b>100</b>	100	100
	D	22,4	90	90	<b>94</b>	99	99
	D/1,4	-	-	-	-	-	-
	D/2	11,2	25	35	<b>59</b>	70	70
	d	4	0	0	<b>5</b>	15	15
	d/2	2	0	0	<b>1</b>	5	5
Finomszemtartalom	f	0,063	0	0	<b>0,4</b>	1,5	1,5
Lemezességi szám	FI		0		16		35
Szemek testsűrűsége	$\rho_{rd}$				2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		11,3		15
Csiszolódási érték	PSV				50,9		
Kopásállóság	$M_{DE}$		0		11,6		15
Klorid tartalom	C				<0,01%		
Savoldható szulfát tartalom	AS				<0,01%		
Teljes kéntartalom	S				0,005%		
Száradási zsugorodás	S				0,8%		
Vízfelvétel	$WA_{24}$				0,6%		
Fagyállóság	F				0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		0,8%		18
Alkáli érzékenység	Nem érzékeny						
Halmazsűrűség	$\rho_b$				1,44		