



BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,
UZSA
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.
 09
 2006-CPR-0122

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-
 és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete
 szerinti

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék kereskedelmi kódja:

Z 0/11 meddős bazalt, bag®, Uzsa

2. Felhasználás célja(i):

Kőanyaghalmoz alaprétegekhez

3. Gyártó (gyártóüzem neve és címe):

BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft uzsai üzeme, 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.,

4. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

Nincs meghatalmazott képviselő,

5. A termék állandóságának értékelésének és ellenőrzésének fenntartott rendszere:

2+

6. Harmonizált szabvány:

MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépitésben
 használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

Bejelentett szervezet:

Neve: QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft.,

Címe: 1095 Budapest, Soroksári út 138-142.

Azonosító száma: NB 2006

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),

Egyéb Információk:

- A termék forgalomba hozatalával, a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg,
- A termék teljesíti az e-UT 05.01.15:2018 Útgyi műszaki előírás követelményeit

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kollár Zoltán

Uzsa, 2020. február 20.

minőségirányítási vezető

BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,
UZSA
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.
 09
 2006-CPR-0122



MSZ EN 13242:2002+A1:2008

Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépitésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

A termék adatai (1. melléklet)

A termék kereskedelmi megnevezése: Z 0/11 meddős bazalt, bag®, Uzsa

A Műszaki specifikáció szakaszai	Értékelés megjelenítése	Értékelés	Vizsgálati szabvány
Alapvető tulajdonságok			
Frakció	4.2	d/D	MSZ EN 933-1:2012
Szemmegoszlás	4.3	Osztály	G _s 85
Durva kőanyaghalmoz belső határértéke és túrése	4.3.2	Osztály	-
Finom és nyújtott kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlásának túrése	4.3.3	Osztály	GT ₁ 20
Finomszertartalom	4.6	Osztály	f ₇
Lemezességi szám	4.4	Osztály	FI ₅₀
Szermalaktényező	4.4	Osztály	SI _{NR}
Finom szemek minősége	4.7	Osztály	MB _f NR
Finom kőanyaghalmoz szögletessége	-	Osztály	E _{CS} NR
Szemek testsűrűsége	5.4	Megadott érték	ρ _{td} =2,82 Mg/m ³
Aprózódással szembeni ellenállás	5.2	Osztály	LA ₁₅
Útőszilárdság	5.2	Osztály	NPD
Csiszolódási érték	-	Osztály	NPD
Felületi kopási ellenállás	-	Osztály	NPD
Szöges gumibroncs koptató hatása	-	Osztály	NPD
Kopásállóság	5.3	Osztály	M _{DP} 15
A bazalt "napszúrása"	7.2	Osztály	SB _{LA} 8,49
Vízfelvétel	5.5	Megadott érték	WA ₂₄ =0,8
Savoldható szulfát tartalom	6.2	Osztály	NPD
Teljes kéntartalom	6.3	Osztály	NPD
Magnézium-szulfátos aprózódás	7.3.3	Osztály	MS ₁₈
Fagyállóság vízfelvétel alapján	7.3.2	Osztály	WA ₂₄ 1
Fagyállóság	7.3.3	Osztály	F ₁
Fagyállóság só jelenlétében	-	Osztály	NPD
Halmazsűrűség	-	Megadott érték	ρ _h =1,57 Mg/m ³
Veszélyes összetevők	C.3.4	Megadott érték	Nem tartalmaz

MEGJEGYZÉS:

► NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")

Uzsa, 2020. február 20.

Kollár Zoltán

minőségirányítási vezető