



BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,
UZSA
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.
 09
 2006-CPR-0122

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-
 és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete
 szerinti

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék kereskedelmi kódja:

KZ 11/22, bazalt, bag®, Uzsa

2. Felhasználás célja(i):

Aszfalt adalékanyagként

3. Gyártó (gyártóüzem neve és címe):

BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft üzeme, 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.,

4. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

Nincs meghatalmazott képviselő,

5. A termék állandóságának értékelésének és ellenőrzésének fenntartott rendszere:

2+

6. Harmonizált szabvány:

MSZ EN 13043:2003 Kőanyaghalmozatok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más
 közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz

Bejelentett szervezet:

Neve: QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft.,

Címe: 1095 Budapest, Soroksári út 138-142.

Azonosító száma: 2006

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),

Egyéb Információk:

- A termék forgalomba hozatalával, a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg,
- A termék teljesíti az e-UT 05.01.15 Útügyi műszaki előírás követelményeit

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kollár Zoltán

2022. június 13.

minőségirányítási vezető

BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,
UZSA
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.
 09
 2006-CPR-0122



MSZ EN 13043:2003

**Kőanyaghalmozatok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú
 területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz**

Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked
 areas

A termék adatai (1. melléklet)

A termék kereskedelmi megnevezése: KZ 11/22, bazalt, bag®, Uzsa

A Műszaki specifikáció szakaszai	Értékelés megjelölése	Értékelés	Vizsgálati szabvány
Alapvető tulajdonságok			
Frakció	4.1.2	d/D	11/22 MSZ EN 933-1:2012
Szemmegoszlás	4.1.3	Osztály	G _c 90/15 MSZ EN 933-1:2012
Durva kőanyaghalmoz belső határértéke és tűrőse	4.1.3.1	Osztály	G _{20/15} MSZ EN 933-1:2012
Finom és nyújtott kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlásának tűrőse	4.1.3.2	Osztály	- MSZ EN 933-1:2012
Finomszemtartalom	4.1.4	Osztály	f ₁ MSZ EN 933-1:2012
Lemezességi szám	4.1.6	Osztály	FL ₂₀ MSZ EN 933-3:2012
Szemalakítványozó	4.1.6	Osztály	NPD MSZ EN 933-4:2012
Finom kőanyaghalmoz szögletessége	4.1.8	Osztály	E _{CS} NR MSZ EN 933-6:2014
Szemek testsűrűsége	4.2.7.1	Megadott érték	ρ _{rd} =2,79 Mg/m ³ MSZ EN 1097-6:2013
Finom szemek minősége	4.1.5	Osztály	NPD MSZ EN 933-9:2009+A1:2013
Aprózódással szembeni ellenállás	4.2.2	Osztály	LA ₁₅ MSZ EN 1097-2:2010
Ütőszilárdság	4.2.2	-	NPD MSZ EN 1097-2:2010
Csiszolódási érték	4.2.3	Osztály	PSV ₅₀ MSZ EN 1097-8:2009
Felületi kopási ellenállás	4.2.4	Osztály	NPD MSZ EN 1097-8:2009
Szöges gumiabroncs koptató hatása	4.2.6	Osztály	NPD MSZ EN 1097-9:2014
Kopásállóság	4.2.5	Osztály	M _{DT} 15 MSZ EN 1097-1:2012
Tapadóképesség bitumenes kötőanyaghoz	4.2.11	Megadott érték	98% MSZ EN 12697-11:2012
A bazalt "napszúrása"	4.2.12	Osztály	SB _{LA} 19.1 MSZ EN 1367-3:2001
Vízfelvétel	4.2.7.2	Megadott érték	WA ₂₄ =0.8 MSZ EN 1097-6:2013
Fagyállóság vízfelvétel alapján	4.2.9.1	Osztály	WA ₂₄ 1 MSZ EN 1097-6:2013
Fagyállóság	4.2.9.2	Osztály	NPD MSZ EN 1367-1:2007
Magnézium-szulfátos aprózódás	4.2.9.2	Osztály	MS ₁₈ MSZ EN 1367-2:2010
Hőlkésállóság	4.2.10	Megadott érték	V _{LA} =2 MSZ EN 1367-5:2012
Fagyállóság só jelenlétében	-	Osztály	NPD MSZ EN 1367-6:2009
Halmazsűrűség	4.2.8	Megadott érték	ρ _b =1,53 Mg/m ³ MSZ EN 1097-3:2000
Veszélyes összetevők	B.3.3	Megadott érték	Nem tartalmaz

MEGJEGYZÉS:

► NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")

2022. június 13.

minőségirányítási vezető