

	BASALT-KÖZÉPKŐ KÖBÁNYÁK KFT., UZSA 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1. 26 2006-CPR-0122
Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete- és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete szerinti TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	
1. A termék kereskedelmi kódja: NZ 11/22, bazalt, Uzsza 2. Felhasználás célja(i): Beton adalékanyagként 3. Gyártó (gyártóüzem neve és címe): BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft uzsai üzeme, 8321 Uzsza, Lázhegy út 1., 4. A meghatalmazott képviselő neve és címe: Nincs meghatalmazott képviselő, 5. A termék állandóságának értékelésének és ellenőrzésének fenntartott rendszere: 2+ 6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozatok (adalékanyagok) betonhoz Bejelentett szervezet: Neve: QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft., Címe: 1095 Budapest, Soroksári út 138-142. Azonosító száma: NB 2006 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet), Egyéb információk: – A termék forgalomba hozatalával a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (címe: 8321 Uzsza, Lázhegy út 1.) bízta meg,	
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  minőségirányítási vezető	
Uzsza, 2026. augusztus 10.	

BASALT-KÖZÉPKŐ KÖBÁNYÁK KFT., UZSA 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1. 26 2006-CPR-0122			
MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozatok (adalékanyagok) betonhoz Aggregates for concrete			
A termék adatai (1. melléklet)			
A termék kereskedelmi megnevezése: NZ 11/22, bazalt, Uzsza			
A Műszaki specifikáció szakaszai	Értékelés megjelenítése	Értékelés	Vizsgálati szabvány
Alapvető tulajdonságok			
Frakció	4.2	d/D	MSZ EN 933-1:2012
Szemmegoszlás	4.3.2	Osztály	G _c 85/20 MSZ EN 933-1:2012
Durva kőanyaghalmozat belső határértéke és tűrőse	4.3.2	Osztály	G _T 15 MSZ EN 933-1:2012
Finom és nyújtott kőanyaghalmozat jellemző szemmegoszlásának tűrése	4.3.2	Osztály	- MSZ EN 933-1:2012
Finomszementtartalom	4.6	Osztály	f ₂ MSZ EN 933-1:2012
Lemezességi szám	4.4	Osztály	FI ₃₅ MSZ EN 933-3:2012
Szemalakfényező	4.4	Osztály	SI ₃₅ MSZ EN 933-4:2008
Szemek testsűrűsége	5.5	Megadott érték	p _{td} =2,83±0,1 Mg/m ³ MSZ EN 1097-6:2022
Finom szemek minősége	4.7	Osztály	MBNR MSZ EN 933-9:2022
Aprózódással szembeni ellenállás	5.2	Osztály	LA ₁₅ MSZ EN 1097-1:2024
Útőszilárdság	5.2	-	NPD MSZ EN 1097-2:2020
Csiszolódási érték	5.4.1	Osztály	NPD MSZ EN 1097-8:2020
Felületi kopási ellenállás	5.4.2	-	NPD MSZ EN 1097-8:2020
Szöges gumiabroncs koptató hatása	5.4.2	-	NPD MSZ EN 1097-9:2014
Kopásállóság	5.3	Osztály	M _{DE} 15 MSZ EN 1097-1:2024
Klorid tartalom	6.2	Megadott érték	Cl ⁻ <0,01 % MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Savoldható szulfát tartalom	6.3.1	Osztály	AS _{0,2} MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Teljes kén tartalom	6.3.2	Osztály	S ₁ MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Kötési, szilárdulási időt befolyásoló összetevők	6.4.1	Osztály	Megfelelt MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Száradási zsugorodás	5.7.2	Megadott érték	V _{LA} =1,1 MSZ EN 1367-4:2008
Vízfelvétel	5.5	Megadott érték	WA ₂₄ =0,7 MSZ EN 1097-6:2022
Fagyállóság vízfelvétel alapján	5.5	Osztály	WA ₂₄ 1 MSZ EN 1097-6:2022
Fagyállóság	5.7.1	Osztály	F ₁ MSZ EN 1367-1:2007
Magnézium-szulfátos aprózódás	5.7.1	Osztály	MS ₁₈ MSZ EN 1367-2:2010
Fagyállóság só jelenlétében	5.7.1	Osztály	NPD MSZ EN 1367-6:2009
Alkáli érzékenység	5.7.3	Megadott érték	Nem érzékeny MSZ EN 12620:2002+A1:2008 (G.3 melléklet)
Halmazsűrűség	mazsűr	Megadott érték	p _b =1,41±0,1 Mg/m ³ MSZ EN 1097-3:2000
Humusz tartalom	6.4.1	Megadott érték	Megfelelt MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Veszélyes összetevők	H.3.3	Megadott érték	Nem tartalmaz -
Durva szerves szennyeződés	-	Megadott érték	Nem tartalmaz MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
MEGJEGYZÉS: ► NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")			
Uzsza, 2026. augusztus 10.			


 minőségirányítási vezető