



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	KZ 4/8 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2019.03.01-2020.03.01
Érvényes	2021.03.01-ig
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-285

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	16	100	100	100	100	100
	1,4D	11,2	98	98	100	100	100
	D	8	90	90	92	99	99
	D/1,4	5,6	20	31	43	55	70
	D/2	-	-	-	-	-	-
	d	4	0	0	9	15	15
Finomszemtartalom	d/2	2	0	0	1	5	5
	f	0,063	0	0	0,2	1	1
Lemezességi szám	FI		0		17		20
Finom szemek minősége	MB		0		1,7		3
Szemek testsűrűsége	ρ_{rd}				2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		11		15
Csiszolódási érték	PSV				51		
Kopásállóság	M_{DE}		0		12		15
Tapadás bitumenes kötőanyaghoz	-				96%		
Bazalt napszúrása	SB_{LA}				6%		
Vízfelvétel	WA_{24}				0,6%		
Fagyállóság	F				0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		0,8%		18
Halmazsűrűség	P_b				1,42		