



# BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

## Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	KZ 2/4 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	EN 12620:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2019.03.01-2020.03.01
Érvényes	2021.03.01-ig
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-273

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	8	100	100	<b>100</b>	100	100
	1,4D	5,6	98	98	<b>100</b>	100	100
	D	4	85	85	<b>95</b>	99	99
	D/1,4	-	-	-	-	-	-
	D/2	-	-	-	-	-	-
	d	2	0	0	<b>3</b>	15	20
Finomszemtartalom	d/2	1	0	0	<b>1</b>	5	5
	f	0,063	0	0	<b>0,3</b>	1,5	1
Lemezességi szám	FI				-		
Szemek testsűrűsége	$\rho_{rd}$				2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		11,3		15
Csiszolódási érték	PSV				50,9		
Kopásállóság	$M_{DE}$		0		11,6		15
Klorid tartalom	C				<0,01%		
Savoldható szulfát tartalom	AS				<0,01%		
Teljes kéntartalom	S				0,005%		
Száradási zsugorodás	S				0,8%		
Vízfelvétel	$WA_{24}$				0,6%		
Fagyállóság	F				0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		0,8%		18
Alkáli érzékenység	Nem érzékeny						
Halmazsűrűség	$\rho_b$				1,29		

Kelt: Uzsa, 2020. március 1

Kollár Zoltán  
Minőségirányítási vezető