



# BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

## 8321 Uzsa, Lázhegy út 1

### Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	11/32 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	EN 12620:2002+A1:2008
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2019.03.01-2020.03.01
Érvényes	2021.03.01-ig
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-277

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	63	100	100	<b>100</b>	100	100
	1,4D	45	98	98	<b>100</b>	100	100
	D	31,5	90	90	<b>98</b>	99	99
	D/1,4	22,4	25	48	<b>63</b>	70	70
	D/2	-	-	-	-	-	-
	d	11,2	0	0	<b>5</b>	15	15
Finomszemtartalom	d/2	5,6	0	0	<b>1</b>	5	5
	f	0,063	0	0	<b>0,2</b>	1,5	1,5
Lemezességi szám	FI				13		
Szemek testsűrűsége	Prd				2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		11,3		15
Csiszolódási érték	PSV				50,9		
Kopásállóság	M <sub>DE</sub>		0		11,6		15
Klorid tartalom	C				<0,01%		
Savoldható szulfát tartalom	AS				<0,01%		
Teljes kéntartalom	S				0,005%		
Száradási zsugorodás	S				0,8%		
Vízfelvétel	WA <sub>24</sub>				0,6%		
Fagyállóság	F				0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		0,8%		18
Alkáli érzékenység	Nem érzékeny						
Halmazsűrűség	ρ <sub>b</sub>				1,45		